

RESIPRIMER RAPID

RESIPRIMER RAPID est un primaire promoteur d'adhérence rapide. C'est une résine polyuréthane monocomposant.

PROTECTION DE LA MARQUE

RESIPRIMER RAPID fait partie de la ligne de produits **RESIMARMO**. La marque **RESIMARMO** a fait l'objet d'un Certificat d'enregistrement auprès de l'Office italien des brevets et des marques du Ministère du développement économique italien le 18 décembre 2014, sous le numéro 0001616210. **Michaël Bertolaso** en est le propriétaire. La société **RESI GROUP** est le distributeur légal.

CARACTERISTIQUES

- Applicable sur tout type de gaine bitumineuse, lisse, ardoise ou à adhérence améliorée, etc.
- Applicable sur le béton.
- Applicable à partir de +5°C.
- Température de travail de -30°C à +90°C.

CHAMP D'APPLICATION

- **RESIPRIMER RAPID** est un promoteur d'adhérence pour les élastomères de polyuréthane pur et hybrides sur béton, pour les gaines bitumineuses, etc. (consulter le service technique).
- Spécialement formulé pour permettre aux différents types de membranes de polyuréthane d'adhérer, même avec des vitesses de durcissement différentes.

APPLICATION

Préparation du support

La préparation du support est fondamentale, c'est pourquoi la surface à traiter doit être exempte de tout polluant, sèche, consistante et, dans le cas du béton, doit avoir une résistance à la traction d'au moins 1,5 MPa. Dans tous les cas, une préparation de surface doit être effectuée par grenailage et sablage sur le béton et par lavage sur la surface bitumineuse. L'eau libre et stagnante provenant du substrat ou des opérations de lavage précédentes ou des événements météorologiques doit être éliminée ou séchée par des moyens appropriés.

Préparation du produit

Produit monocomposant prêt à l'emploi.

Application

RESIPRIMER RAPID doit être appliqué avec un équipement de peinture normal tel que pinceau, rouleau, pulvérisateur airless, appliquer le **RESIPRIMER RAPID** dans un rapport de 150-200 g/m² en évitant les accumulations de produit. Après application, attendre de 30 minutes à 1 heure selon la température ambiante, pour permettre au solvant de s'évaporer complètement. Recouvrez la membrane en polyuréthane dans les 3 à 4 heures suivant l'application de l'apprêt.

Nettoyage des outils

Les équipements de travail doivent être nettoyés avec **RESICLEAN** après utilisation.



DONNEES TECHNIQUES		
Couleur	Transparent	-
Densité	1,07 ± 0,05kg/l	EN ISO 2811-1
Viscosité à 20°C	500±100mPa·s	EN ISO 2555
Durée de vie en pot à 22°C	90 minutes	EN ISO 9514
Consommation théorique	150-200 g/m ²	-
Substances non volatiles	62 %	EN ISO 3251

DURCISSEMENT À 22 ° C, 50% H.R.	
Superposition	1 heure minimum, 18 heures maximum

CONDITIONS DE STOCKAGE

Dans son emballage d'origine scellé, conservé dans un endroit sec et protégé à une température comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, **RESIPRIMER RAPID** produit peut se conserver 6 mois.

SECURITE

Lors de l'application de ce produit, il est conseillé d'utiliser des lunettes, des gants en caoutchouc et tous les EPI exigés par la réglementation en vigueur pour l'utilisation de produits chimiques. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.



*Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni une responsabilité quant à l'utilisation de nos produits, les conditions d'utilisation n'étant pas sous notre contrôle. Il est recommandé, avant d'utiliser le produit, de réaliser des tests pratiques confirmant son adéquation à l'usage prévu, dans les conditions réelles de fonctionnement. **RESI GROUP** se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques, descriptions et illustrations. La société décline toute responsabilité civile en cas d'utilisation non prévue ou non conforme du produit utilisé autre que celle décrite dans les spécifications techniques.*